

Beskrivning

Lösningsmedelsburen primer för porösa ytor som förbättrar vidhäftningen för illbruck hybridmassor

Förpackning

500 ml flaska

Beredning

- Kontaktytorna skall vara fasta (inga lösa partiklar) torra, damm- och fettfria och inte ha några spår av formolja.
- Rengör ytan med AW421 Industri rengöring eller för ytan lämpligt rengöringsmedel. I vissa fall (betong) behövs en slipning, stålborstning och därefter rengöring.

Applicering

- Prima inte innan rengöringsmedlet torkat.
- Häll över primer i mindre portioner som användes inom 2 timmar. Vid längre öppentid bildas små kristaller i primern och den är då inte längre effektiv. Håll därför huvudflaskan väl tillsluten under arbetet.
- Primern appliceras tunt med pensel.
- Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel – elektriska fält.

Rengöring

Fläckar avlägsnas och verktyg rengöres med aceton eller Xylen.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



AT140

Primer

Användningsområde

Förbättrar vidhäftningen mot porösa material som trä och betong. Idealiskt för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta.

Utmärkande egenskaper

- Ger ökad vidhäftning för alla illbruck hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt

AT140

Primer

 **illbruck**
making it perfect.

Teknisk information

Åtgång
Torktid

Ca 500 ml / 10 liter fogmassa eller 18 st x 600 ml
15 minuter

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se